

# UHS Грунт W-W D505

## Описание

2К акриловый грунт применяется в качестве грунта для окраски методом «мокрый по мокрому». Хорошо растекается и натягивается.



Цвет: серый, черный  
Фасовка: 1 л

## Компоненты

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Грунт                    | UHS Грунт W-W D505   |
| Отвердитель              | HS Отвердитель D220, HS Отвердитель быстрый для грунтов D222             |
| Разбавитель              | Uni Разбавитель D110, 2К Разбавитель D120, 2К Разбавитель медленный D121 |
| Пластифицирующая добавка | Пластификатор D101*  |

## Подготовка поверхности

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | Сталь; алюминий                           | Поверхность металла перед нанесением UHS Грунта W-W должна быть обработана антикоррозионным материалом                      |
|  | Старое ЛКП; шпатлевка; оцинкованная сталь | Обезжирить поверхность, обработать абразивом P240-320 или матирующим полотном (красным), обдуть сжатым воздухом, обезжирить |
| <p>При незначительных дефектах допускается обработка абразивом P600-P800 после сушки в течение 30 минут при 20 °С. Если грунт UHS W-W D505 не был перекрыт последующими покрытиями более 4 часов при +20 °С, поверхность необходимо обработать матирующим полотном серого цвета, обдуть сжатым воздухом, обезжирить.</p> |   |   |

## Пропорции смешивания






| Материал                       | Объем, мл | Вес, г |
|--------------------------------|-----------|--------|
| UHS Грунт W-W D505             | 100       | 100    |
| HS Отвердитель D220/D222       | 25        | 17     |
| Разбавитель D110 / D120 / D121 | 25        | 17     |
| Пластификатор D101*            | 10        | 7      |

## Рекомендуемые условия нанесения

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Влажность   | не более 75%     |
| Температура | от +15 до +30 °С |

\*Применяется при окраске пластиковых деталей

# UHS Грунт W-W D505

| Время жизни  |                             |                     |   |
|--|-----------------------------|---------------------|---|
|   | 1 час при 20 °C             |                     |   |
| Вязкость готовой смеси   |                             |                     |   |
|   | 17 секунд по ВЗ-4 при 20 °C |                     |   |
| Процесс нанесения  |                             |                     |   |
|   |                             | Размер дюзы, мм     | Давление, бар                           |
|  | Окрасочный пистолет         | 1,3-1,5             | 3-4*                                    |
|   | Окрасочный пистолет HVLP    | 1,3-1,5             | 2*                                      |
|  | Количество слоёв            | 1                   |   |
|  | Рекомендуемая толщина, мкм  | 30                  |   |
| *см. рекомендации производителя окрасочного пистолета  |                             |                     |   |
| Время сушки  |                             |                     |   |
|    |                             | HS Отвердитель D220 | HS Отвердитель быстрый для грунтов D222 |
|  | 20 °C                       | 30 минут            | 20 минут                                |
| Последующие покрытия   |                             |                     |   |
| Акриловые эмали, водо- и органоразбавляемые базовые эмали  |                             |                     |   |
| Очистка оборудования   |                             |                     |   |
| Используйте растворитель для чистки до истечения срока жизни продукта.   |                             |                     |   |
| Хранение   |                             |                     |   |
| Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °C.<br>Срок хранения 36 месяцев. |                             |                     |   |
| VOC  |                             |                     |   |
| EU/2004/42 Cat II B(c) VOC 525 g/l (VOC limit 540 g/l)   |                             |                     |   |

## UHS Грунт W-W D505

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

**ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:** Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен в любом случае ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если такое существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок и продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками ООО "ЭКОПОЛ".

[www.dur-lacke.com](http://www.dur-lacke.com)