

Реактивный грунт CF D345

Описание




Двухкомпонентный фосфатирующий грунт. Не содержит хроматов. Обладает отличной коррозионной защитой и высокими адгезионными свойствами к алюминию, чёрной, оцинкованной и нержавеющей стали.

Цвет: серый
Фасовка: 1 л

Компоненты

Грунт	Реактивный грунт CF D345
Отвердитель	Реактивный активатор D225

Подготовка поверхности

	Старое ЛКП; алюминий; оцинкованная сталь; шпатлёвка; сталь	Обезжирить поверхность, обработать абразивом P240 или матирующим полотном (красным), обдуть сжатым воздухом, обезжирить
--	--	---

Пропорции смешивания

Материал	Объём, мл	Вес, г
Реактивный грунт CF D345	100	100
Реактивный активатор D225	100	90

Рекомендуемые условия нанесения

Влажность	не более 75%
Температура	+15 °C - +30 °C



Вязкость готовой смеси

	16 секунд по ВЗ-4 при 20 °C
---	-----------------------------



Время жизни

	8 часов при 20 °C
---	-------------------

Процесс нанесения

	Размер дюзы, мм	Давление, бар
 Окрасочный пистолет	1,3-1,5	3-4*
 Окрасочный пистолет HVLP	1,3-1,5	2*
Количество слоёв	1-2	
Рекомендуемая толщина, мкм	10	
*см. рекомендации производителя окрасочного пистолета		

Реактивный грунт CF D345

Межслойная выдержка	
	10 минут при 20 °C
Время сушки	
	45 минут при 20 °C
	Примечание: если D345 не был перекрыт в течение 12 часов его поверхность обработать серым матирующим полотном.полотном.
Последующие покрытия	
	Двухкомпонентные акриловые грунты
Очистка оборудования	
	Используйте растворитель для чистки до истечения срока жизни продукта.
Хранение	
	Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре между +5 °C - +30 °C Срок хранения 12 месяцев
VOC	
	EU/2004/42 Cat II B(c) VOC 750 g/l (VOC limit 780 g/l)

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен в любом случае ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если такое существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок и продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками ООО "ЭКОПОЛ".

www.dur-lacke.com