

HS Лак D323

Описание



2К акриловый лак применяется для создания высококачественного прозрачного покрытия. Характеризуется высокой степенью глянца. Устойчив к царапинам (Scratch Resistant). Устойчив к воздействию УФ-излучения (UV Resistant).

Фасовка: 1 л, 5 л

Компоненты

| | |
|--------------------------|---|
| Лак | HS Лак D323 |
| Отвердитель | HS Отвердитель D220 / HS Отвердитель медленный D221 |
| Разбавитель | 2К Разбавитель D120, 2К Разбавитель медленный D121 |
| Пластифицирующая добавка | Пластификатор D101* |

Подложки



Водо- и органоразбавляемые базовые эмали

Пропорции смешивания



| Материал | Объём, мл | Вес, г |
|----------------------------|-----------|--------|
| HS Лак D323 | 100 | 100 |
| HS Отвердитель D220 / D221 | 50 | 50 |
| 2К Разбавитель D120 / D121 | 0-10 | 0-10 |
| Пластификатор D101* | 20 | 20 |

Рекомендуемые условия нанесения

| | |
|-------------|------------------|
| Влажность | не более 75% |
| Температура | от +15 до +30 °C |

Особенности применения

| Температурный режим применения, °C | Локальный ремонт | | Полный ремонт | |
|------------------------------------|------------------|-------------|---------------|-------------|
| | Отвердитель | Отвердитель | Отвердитель | Разбавитель |
| <25 | D220 | D220 | D220 | D120 |
| >25 | D221 | D221 | D221 | D121 |

*Применяется при окраске пластиковых деталей

HS Лак D323

| Время жизни | | | |
|--|--|---------------|------|
|  | 4 часа при 20 °C | | |
| Вязкость готовой смеси | | | |
|  | 18 секунд по ВЗ-4 при 20 °C | | |
| Процесс нанесения | | | |
|  | Размер дюзы, мм | Давление, бар | |
| | Окрасочный пистолет | 1,3-1,5 | 3-4* |
|  | Окрасочный пистолет HVLP | 1,3-1,5 | 2* |
| | Количество слоёв | 1,5-2 | |
| | Рекомендуемая толщина, мкм | 40-60 | |
| *см. рекомендации производителя окрасочного пистолета | | | |
| Межслойная выдержка | | | |
|  | 10-15 минут при 20 °C Выдержка перед форсированной сушкой 15 минут при 20 °C Перекраска после цикла сушки, может быть произведена без обработки до истечения 24 часов. | | |
| Время сушки | | | |
|  | 20 °C | 12 часов | |
| | 60 °C | 30 минут | |
|  | Инфракрасная сушка (короткие волны) | 12 минут | |
| Очистка оборудования | | | |
| Используйте растворитель для чистки до истечения время жизни продукта. | | | |
| Хранение | | | |
| Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °C. Срок хранения 36 месяцев. | | | |
| VOC | | | |
| EU/2004/42 Cat II B(e) VOC 540 g/l (VOC limit 840 g/l) | | | |

HS Лак D323

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен в любом случае ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если такое существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок и продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками ООО "ЭКОПОЛ".

www.dur-lacke.com