

# Блендер D117

## Описание



Применяется для минимизации разнооттеночности при окраске базовыми эмалями методом плавного перехода.

Фасовка: 0,5 л

### Компоненты

	Блендер	Блендер D117
	Разбавитель	Uni Разбавитель D110, 2K Разбавитель D120

### Подготовка поверхности



Обезжирить зону ремонта и прилегающие к ней участки, обработать абразивом P400-P500, зону перехода P800-P1000 или матирующим полотном серого цвета, обдууть сжатым воздухом, обезжирить.

### Пропорции смешивания



Материал	Объём, мл
Блендер D117	100

### Рекомендуемые условия нанесения



Влажность не более 75%

Температура от +15 до +30 °C

### Вязкость готовой смеси



16 секунд по ВЗ-4 при 20 °C

### Процесс нанесения



	Размер дюзы, мм	Давление, бар
Окрасочный пистолет	1,3-1,5	3-4*
Окрасочный пистолет HVLP	1,3-1,5	2*
Количество слоёв	1	
Рекомендуемая толщина, мкм	15	

\*см. рекомендации производителя красочного пистолета

Блендер D117 наносится на предварительно подготовленную для нанесения базовой эмали поверхность в один слой, перекрывая зону перехода. После короткой выдержки, не дожидаясь полного высыхания, следует нанести базовую эмаль.



Выдержка до нанесения базовой эмали 3-5 минут при 20 °C

## Блендер D117

<b>Время сушки</b>	
	10-15 минут при 20 °C
<b>Хранение</b>	
	Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °C Срок хранения 24 месяца
<b>VOC</b>	
	EU/2004/42 Cat II B(e) VOC 820 g/l (VOC limit 840 g/l)

**ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

**ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:** Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен в любом случае ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если такие существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок и продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками ООО "ЭКОПОЛ".

[www.dur-lacke.com](http://www.dur-lacke.com)