

# Адгезионный грунт D707

## Описание

Однокомпонентный адгезионный грунт применяется в качестве грунта для улучшения адгезии акриловых грунтов и эмалей при окраске различных пластмасс.



Цвет: бесцветный, прозрачный  
Фасовка: 0,5 л

## Подготовка поверхности



Пластик

Обезжирить поверхность, обработать матирующим полотном (серым), обдуть сжатым воздухом, обезжирить

При окраске пластиковых деталей, не имеющих дефектов, нанесение финишных покрытий возможно непосредственно на поверхность, обработанную Адгезионным грунтом D707.

## Пропорции смешивания



Не требует разбавления

## Рекомендуемые условия нанесения

Влажность

не более 75%

Температура

то +15 до +30 °C

## Вязкость готовой смеси



13 секунд по ВЗ-4 при 20 °C

## Процесс нанесения



Размер дюзы, мм

Давление, бар

Окрасочный пистолет

1,3-1,5

3-4\*



Окрасочный пистолет HVLP

1,3-1,5

2\*

Количество слоёв

1

Рекомендуемая толщина, мкм

8

\*см. рекомендации производителя окрасочного пистолета

## Время сушки



10 минут при 20 °C

## Последующие покрытия

Пластифицированные акриловые грунты. При окраске пластиковых деталей без дефектов поверхности возможно нанесение финишных покрытий непосредственно на поверхность, обработанную адгезионным грунтом.

## Адгезионный грунт D707

Хранение	
	Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °C Срок хранения 24 месяца
VOC	
	EU/2004/42 Cat II B(a) VOC 835 g/l (VOC limit 850 g/l)

### ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

**ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:** Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен в любом случае ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если такое существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок и продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками ООО "ЭКОПОЛ".

[www.dur-lacke.com](http://www.dur-lacke.com)