

# HS Ультростойкий лак D330

## Описание



2K акриловый лак с высоким сухим остатком, отличается высочайшим уровнем устойчивости к химическим веществам, устойчив к царапинам (Scratch Resistant), УФ-излучению (UV Resistant), а также физико-механическим воздействиям. Применяется для локального и полного ремонта.

Фасовка: 1 л, 5 л

## Компоненты

Лак	HS Ультростойкий лак D330
Отвердитель	HS Отвердитель D220, HS Отвердитель медленный D221
Пластифицирующая добавка	Пластификатор D101*

## Подложки



Водо- и органоразбавляемые базовые эмали

## Пропорции смешивания



Материал	Объём, мл	Масса, г
HS Ультростойкий лак D330	100	100
HS Отвердитель D220/D221	50	50
Разбавитель D120 / D121	0-10	0-9
Пластификатор D101*	20	20

## Рекомендуемые условия нанесения

Влажность	не более 75%
Температура	от +15 до +30 °C

## Особенности применения

Температурный режим применения, °C	Локальный ремонт		Полный ремонт	
	Отвердитель	Отвердитель	Отвердитель	Разбавитель
<25	D220	D220	D220	D120
>25	D221	D221	D221	D121






## Время жизни



4 часа при 20 °C

\*Применяется при окраске пластиковых деталей

## HS Ультростойкий лак D330

Вязкость готовой смеси			
	16-18 секунд по ВЗ-4 при 20 °C		
Процесс нанесения			
		Размер дюзы, мм	Давление, бар
	Окрасочный пистолет	1,3-1,5	2-4*
	Количество слоёв	1,5-2	
	Рекомендуемая толщина, мкм	50-60	
*см. рекомендации производителя окрасочного пистолета			
Межслойная выдержка			
	15 минут при 20 °C		
Выдержка перед форсированной сушкой 15 минут при 20 °C			
Перекраска после цикла сушки, может быть произведена без обработки до истечения 24 часов.			
Время сушки			
	20 °C	12 часов	
	60 °C	30 минут	
	Инфракрасная сушка (короткие волны)	12 минут	
Очистка оборудования			
Используйте растворитель для чистки до истечения время жизни продукта.			
Хранение			
Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °C. Срок хранения 36 месяцев.			
VOC			
EU/2004/42 Cat II B(e) VOC 490 g/l (VOC limit 840 g/l)			

## HS Ультростойкий лак D330

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

**ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:** Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен в любом случае ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если такое существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок и продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками ООО "ЭКОПОЛ".

[www.dur-lacke.com](http://www.dur-lacke.com)